

APLIKAČNÝ PREDPIS

## KRAFTER-KOLOR (použitie ako vrchná farba) FP100-xx/XXXX

Rýchlo schnúca 2K polyuretán-akrylová farba s veľmi dobrou priľnavosťou aj na kritických podkladoch ako viacvrstvový materiál, alebo ako vrchná farba v kombinácii so základnou farbou KOLORGRUNER TG600.

**Použitie:** Kuchynský a kúpeľňový nábytok, obývací nábytok, stoly a pracovné dosky, interiérové dvere, sústružené prvky

### 1. Príprava podkladu s konečným brúsením P240 prípadne P280-P320

- povrch pred aplikáciu farby FP100-xx/XXXX musí byť riadne vyschnutý a brúsiteľný
- ako základnú farbu je možné použiť TG600 KOLORGRUNDER, alebo polyesterovú základnú farbu
- je potrebné klásť dôraz na postupnosť zrnitosti pri brúsení, napr. P240-P280-P320
- pri matnom prevedení postačuje brúsenie základnej farby s P240

### 2. Aplikácia vrchného nánosu FP100-xx/XXXX

- 1 x nános 100 - 120 g/m<sup>2</sup> striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Farba FP100-xx/XXXX	100%
Tužidlo HP900	10%
Riedidlo VD100 (VD150)	15-20%

Životnosť zmesi cca 8 hod.

- schnutie pred balením min. 6 - 8 hodín (ideálne 24 hod.)

**Poznámka:** Pokiaľ sa aplikuje na FP100-xx/XXXX ako konečná úprava transparentný vysokolesklý lak BP350-95, je nutné ho aplikovať v rovnaký deň s odstupom 3-5 hodín. Pri dodržaní tejto podmienky nie je nutné povrch pred aplikáciou BP350-95 z hľadiska priľnavosti brúsiť.

#### **Pozor!!!**

**Povrch je schopný plného zaťaženia a používania až po cca 10 dňoch po aplikácii vrchného nánosu. Počas tejto doby dochádza k dokončeniu všetkých chemických procesov. Pokiaľ je povrch vystavený mechanickému a chemickému namáhaniu skôr, môže dôjsť k jeho poškodeniu.**