

APLIKAČNÝ PREDPIS

TOTALGRUNDER TG500

Extrémne plniaci, rýchlo schnúci 2K základný lak na polyuretán - akrylovej báze s veľmi dobrou svetlo stálosťou.

Použitie: Kuchynský a kúpeľňový nábytok, stoly a pracovné dosky, schody a podlahy, interiérové dvere, sústružené prvky. Ako plniaci základný lak pod **KRAFTER**, **DIAMANTER**, **SPIEGELGLANZ**

1. Aplikácia základného nánosu polyuretán akrylového laku

Pred aplikáciu je nutné povrch dôkladne obrúsiť s brúsnym papierom P120 prípadne s P150. Pri použití vodou riediteľných moridiel sa odporúča povrch obrúsiť s P150 prípadne s P180.

- 1 x nános 100 - 120 g/m² striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Lak TG500	100%
Tužidlo HP900	20%
Riedidlo VD150 (VD100)	15-20%
Životnosť zmesi	cca 1 - 2 hod.

- schnutie pred brúsením min. 120 - 180 minút
- brúsenie pred aplikáciou ďalšieho kroku P280, P320

Pozor!!!

Povrch je schopný plného zaťaženia a používania až po cca 10 dňoch po aplikácii vrchného laku. Počas tejto doby dochádza k dokončeniu všetkých chemických procesov. Pokiaľ je povrch vystavený mechanickému a chemickému namáhaniu skôr, môže dôjsť k jeho poškodeniu.

14/02/2017/MB