

APLIKAČNÝ PREDPIS

# TREPPER AP820-15

Svetlostály, rýchlo schnúci 2K viacvrstvový lak na polyuretán-akrylovej báze.

**Použitie:** schody (schodiskové stupne a podstupnice) a podlahy

## 1. Aplikácia základného nánosu AP820-15

Pred aplikáciu je nutné povrch dôkladne obrúsiť s brúsnym papierom P120 prípadne s P150. Pri použití vodou riediteľných moridiel sa odporúča povrch obrúsiť s P150 prípadne s P180.

- 1 x nános 120 - 140 g/m<sup>2</sup> striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Lak AP820-15	100%
Tužidlo HP900	10%
Riedidlo VD150 (VD100)	10-15%

Životnosť zmesi cca 8 hod.

- schnutie pred brúsením min. 4 hod.
- brúsenie pred aplikáciou ďalšieho kroku P280, P320

## 2. Aplikácia vrchného nánosu AP820-15

- 1 x nános 120 - 140 g/m<sup>2</sup> striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Lak AP820-15	100%
Tužidlo HP900	10%
Riedidlo VD150 (VD100)	10-15%

Životnosť zmesi cca 8 hod.

- schnutie pred balením min. 24 hodín

### **Pozor!!!**

**Povrch je schopný plného zaťaženia a používania až po cca 10 dňoch po aplikácii vrchného laku. Počas tejto doby dochádza k dokončeniu všetkých chemických procesov. Pokiaľ je povrch vystavený mechanickému a chemickému namáhaniu skôr, môže dôjsť k jeho poškodeniu.**