

TG600/--

KOLORGRUNDER

Špecifikácia výrobku: Vysoko plniaca biela základná farba na polyuretán-akrylovej báze s veľmi dobrou krycou schopnosťou. Nestekavá na vertikálnych plochách. Má veľmi dobrú príľnavosť na rôzne drevené podklady, pokiaľ sú pred aplikáciu vhodne obrúsené. Vyznačuje sa vysokou teplotnou odolnosťou. Pri aplikácii na MDF s vysokou hustotou (700kg/m³) nie je nutné použiť izolátora. Pri MDF s nižšou hustotou sa odporúča použiť izolátor IP300. Použitie izolátora sa odporúča aj v takom prípade, pokiaľ bude výrobok umiestnený vo vlhkom prostredí. Optimálna ochrana povrchu je dosiahnutá len pri aplikácii všetkých strán jednotlivých dielcov.

Odporúčané použitie: Kuchynský a kúpeľňový nábytok, obývací nábytok, stoly a pracovné dosky, interiérové dvere, sústružené prvky...

Označenie výrobku	TG600/--
Stupeň lesku	-
Obsah sušiny (%)	51%
Viskozita DIN 4 (s) pri 20°C	105±5
Špecifická hmotnosť (g/cm ³)	1,19

Príprava lakovej zmesi	Použitie (podľa hmotnosti)	Použitie (podľa objemu)	Životnosť zmesi
Lak TG600	100%	100%	8 hod.
Tužidlo HP900	10%	12,5%	
Riedidlo VD100 (VD150)	10-15%	10-15%	

Odporúčaná aplikačná viskozita: 36-39s. DIN 4

Odporúčaná nános: 140-160 g/m²

Materiál je nutné pred prípravou zmesi dôkladne premiešať!

Príprava substrátu pred aplikáciou: Základná farba TG600/-- môže byť aplikovaná na MDF, masív, dyhu a adhéznou fóliu. Pred aplikáciu je nutné povrch dôkladne obrúsiť s brúsnyim papierom P240 prípadne s P280.

Spôsob aplikácie	Tryska	Tlak	Schnutie pri 20°C a relatívnej vlhkosti 45-65%	
Konvenčná pištoľ	1,8-2,5 mm	2,5-3,0 Bar	Na dotyk	45 min.
AIRMIX	0,33-0,41 mm	60-100 Bar	Na brúsenie	2 hod.
AIRELESS	0,33-0,41 mm	80-140 Bar	Na stohovanie	24 hod.

Tieto informácie uvádzame vzhľadom k súčasným technickým vedomostiam a skúsenostiam a slúžia ako naše odporúčania. Z dôvodu rôznorodosti používaných substrátov môže dôjsť k odchýlkam. Preto odporúčame náterovú látku vždy otestovať pred aplikáciou na konkrétnom substráte. Slovné odporúčania musia byť vždy potvrdené písomnou formou a musia byť podpísané oprávnenou osobou. Pokiaľ dôjde k novým zisteniam o správaní sa materiálov, alebo dôjde k ich modifikácii, bude tento dokument aktualizovaný. Staré znenie tým stratí platnosť.