



UV EXTRA olej

UV olej je určený na povrchovú úpravu drevených povrchov umiestnených v exteriéri. Je vhodný hlavne na povrchovú úpravu chát, drevených fasád, plotov, pergol, záhradného nábytku atď. Vsakuje do dreveného podkladu, čím impregnuje jeho póry a zabraňuje tak vnikaniu vlhkosti. Obsahuje UV filtre, ktoré zabraňujú degradácii povrchu vplyvom nežiadúceho ultrafialového žiarenia. UV - Extra olejom upravené povrchy dokážu čiastočne prijímať vlhkosť z okolia a následne ju aj vypúšťať. Vplyvom poveternostných podmienok tak drevo môže meniť svoj tvar bez toho, aby dochádzalo k poškodzovaniu povrchovej úpravy. Olej obsahuje prísady proti drevokazným hubám, zmodraniu a drevokaznému hmyzu.

- vysoký obsah UV filtrov
- vhodný aj na bezfarebné použitie
- chráni pred vonkajšími vplyvmi a UV žiarením
- na chaty, drev. fasády, ploty, pergoly, zábradlia
- ochrana proti škodcom, plesniam a hnilobe
- zvýrazňuje štruktúru dreva



Príprava podkladu

UV extra olej sa aplikuje na čistý drevený podklad, ktorý je zbavený povrchovej živice a prachu. Je možné ho nanášať na hobľované, brúsené, drásané, vyrezávané resp. otesané povrchy. Z hľadiska príľnavosti nie je nutné drevené povrchy pred aplikáciou oleja brúsiť. aplikuje sa aj ako vrchný náter na HS lasur.

Pre dosiahnutie optimálnej penetrácie:

- vlhkosť podkladu max. 15%
- odporúčaná aplikačná teplota viac ako 8°C
- aplikácia v jednej vrstve ako vrchný olej na HS lasur

viac info:



Objednávkové číslo
UVE-0000/0000



12 hod.

1l = 18-20m²



1l = 20-22m²



0,75l 2,5l 5l 10l 20l

Spôsoby aplikácie

- štetcom, valčekom s následným rozotretím štetcom
- nanáša sa len tenká vrstva
- pre dosiahnutie dokonale hladkého povrchu sa odporúča pred posledným náterom povrch prebrúsiť P180-220

Z hľadiska príľnavosti nie je nutné povrchy pred aplikáciou oleja brúsiť. Aplikuje sa natieraním, v dvoch vrstvách, po nariadení je možná aj aplikácia striekaním. Pre ešte dôkladnejšiu ochranu dreveného povrchu sa odporúča použiť impregnáciu PI. Olej sa aplikuje v 2 nánosoch ako transparentný, pri požiadavke na dlhodobjšiu ochranu je ho možné použiť aj ako pigmentovaný. Olej vytvára dôkladnú ochranu dreveného povrchu pred zašednutím. Potrebný čas schnutia medzi jednotlivými vrstvami je 12 hodín.

Charakteristika materiálu

zloženie	zmes rôznych prírodných olejov na báze slnečnicového, sójového oleja a voskov
aktívne prísady	biocídy a konzervačné látky
hustota	0,94 kg/l (v závislosti od odtieňa)
obsah sušiny	cca 66%
stupeň lesku	saténový lesk (závisí od absorpcie podkladu a počtu nánosov)
farba	bezfarebná (transparentná) farebná (prifarbená do požadovaného odtieňa)
výdatnosť	1. nános 18-20m ² /l, 2. nános 20-22m ² /l
riedenie	použitie v dodávateľskej viskozite (bez riedenia)

Vzorkovník odtieňov podkladová drevina SMREK

